



www.arsenalua.com

Аноды медные. ГОСТ 767-91

СОРТАМЕНТ:

Горячекатаные пластины 800-1000x200x10 мм;
Шары диаметр 15-50 мм;
Цилиндры 12x14мм, 12x20мм.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ меди марки М1 по ГОСТ 859-2014

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ меди марки АМФ по ГОСТ 767-91:

Марка	Химический состав, %												
	Основные компоненты		Примеси, не более										
	Cu	P	Bi	Sb	As	Fe	Ag	Pb	Ni	Sn	S	Zn	Сумма примесей
АМФ	Ост.	0.03-0.16	0.001	0.002	0.002	0.005	0.003	0.005	0.002	0.002	0.004	0.004	0.1

ПРОИЗВОДСТВО
Франция, Италия,
Норвегия

УПАКОВКА
Европаллета
Коробки

СКЛАДЫ
г. Киев, г. Днепр,
г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93
+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85
+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com
skype: arsenal-ukraine